

PINTURAS AZTK, S. DE R.L. DE C.V.

Recubrimientos Automotrices e Industriales



"Embellaciendo al Mundo"

FICHA TÉCNICA

ESMALTE DE SECADO RÁPIDO

USOS GENERALES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESMALTE DE SECADO RÁPIDO es un esmalte alquidálico modificado libre de plomo, de acabado brillante y secado muy rápido. Usado para superficies que requieren un uso inmediato ya que el tiempo de secado al tacto es de pocos minutos.

Obteniendo un acabado brillante y que permanece más tiempo en excelentes condiciones, brindando una amplia gama de colores.

ESMALTE DE SECADO RÁPIDO PRESENTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- * Secado muy rápido libre de polvo (<5 minutos)
- * Buen brillo
- * Buena productividad
- * Buena retención de color (tiende a amarillear ligeramente en exteriores)
- * Excelente adherencia

TIPO

Esmalte Alquidálico Modificado.

USOS RECOMENDADOS

Para ser usado tanto en interiores como en exteriores (ambientes ligeramente corrosivos); sobre superficies metálicas ferrosas, plafones de concreto y muros, ladrillo, materiales de cemento, yeso, ya sean para repintar o nuevas.

SISTEMA RECOMENDADO

1. Primer Universal, Primer Automotivo, Primer Sintético.
2. Esmalte Secado Rápido color tono sólido y metalizado.

Calle la Acocila No. 654, Col. Barrio de la Concepción, Tultitlan Estado de México, C.P 54900

PINTURAS AZTK, S. DE R.L. DE C.V.

Recubrimientos Automotrices e Industriales



"Embellendiendo al Mundo"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
DENSIDAD (gr/cm ³)	0.97 a 1.10
% SÓLIDOS EN PESO	35.00 a 45.00
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	32.00 a 42.00
VISCOSIDAD (Copa Ford No. 4 a 25 °C)	200 a 350 segundos
APARIENCIA	Líquido coloreado
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN (Copa Ford No. 4 a 25 °C)	14 a 18 segundos agregando un máximo de 75 % de Adelgazador
FINURA (HEGMAN)	>7H
BRILLO	Mayor a 90 U.B. a 60° en Glossmeter
RESISTENCIA A CAMARA SALINA	Mayor a 200 horas, pasa
SECADO AL POLVO	<5 minutos
SECADO AL MANEJO	>30 minutos
SECADO DURO	>24 horas

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERALES

El **Esmalte De Secado Rápido**, presenta propiedades como: buena nivelación, alto rendimiento, acabado brillante de larga duración y resistencia, presenta buena adherencia.

EN RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE

Este producto está fabricado con materias primas que no están elaboradas a base de plomo.

DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe de estar completamente limpia de cualquier agente contaminante que inhiba la adherencia del producto. Elimine todo tipo de grasa, aceite, óxido, polvo, gomas y pintura en malas condiciones.

Se recomienda aplicar este producto en una zona libre de contaminación como polvo, basura o agentes que puedan afectar la apariencia final.

PINTURAS AZTK, S. DE R.L. DE C.V.

Recubrimientos Automotrices e Industriales



"Embellendiendo al Mundo"

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Agite el contenido del envase perfectamente antes de su uso y de vez en cuando durante la aplicación.

DILUCIÓN

Por cada litro del **Esmalte De Secado Rápido** agregue 750 ml de Adalgazador AX-300 (es decir 4:3). Dicha mezcla (Esmalte De Secado Rápido y solvente) deberán ser perfectamente homogenizados antes de su uso.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

No aplique este producto si hay condiciones de alta humedad o de lluvia en exteriores. NO MEZCLE ESTE ESMALTE SECADO RÁPIDO CON NINGUNA OTRA PINTURA DE OTRO TIPO O DE OTRA MARCA, YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ACABADO PUEDEN VERSE AFECTADAS O NO SON COMPATIBLES.

ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA

3.0 - 4.0 milésimas de pulgada.

ESPESOR DE PELÍCULA SECA

1.5 - 2.0 milésimas de pulgada.

RENDIMIENTO

Rendimiento (dependiendo del color): 12.00 a 14.50 m²/litro a 1.0 milésimas de pulgada de espesor seco.

Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado, ni variaciones de espesor debido a superficies mal preparadas (rugosas o porosas, irregulares, etc.) o malas técnicas de aplicación. El rendimiento puede disminuir dependiendo de las condiciones y equipo de aplicación, de la superficie y del color de fondo (primer) seleccionado sobre todo en colores metálicos y aperlados.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Es muy importante lavar el equipo con Thinner Estándar inmediatamente después de haber sido utilizado.

MANEJO DEL PRODUCTO

PRODUCTO INFLAMABLE

Nota: Para mayor información de la seguridad de este producto consulte la hoja MSDS.

PINTURAS AZTK, S. DE R.L. DE C.V.

Recubrimientos Automotrices e Industriales



"Embellendiendo al Mundo"

ALMACENAMIENTO

Se debe mantener en envases perfectamente cerrados en lugares secos y frescos antes y después de su uso. Aleje este producto del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplicarse en lugares ventilados, utilice mascarilla para vapores orgánicos y goggles.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda para uso marino. No se recomienda aplicar este producto en superficies que estén en contacto con tierra suelta ni que tengan contacto con el agua o en condiciones severas de resistencia química y mecánica.

Este producto no resiste el contacto directo con solventes ni las atmósferas ácidas.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

*Bote de 4.0 Litros
Cubeta de 19.0 Litros*

IMPORTANTE

Siga las recomendaciones e instrucciones para la utilización de este producto, es responsabilidad del usuario y asume toda responsabilidad y riesgo si decide cambiar o modificar el uso o el manejo de este producto.

GARANTÍA: **PINTURAS AZTK, S. de R. L. de C.V.** garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones que se han definido para ellos. No se hace responsable de otras garantías relacionadas con dichos materiales como es su aplicación y la recomendación de los mismos para algún otro uso. Recomendamos realizar pruebas previas antes de utilizar nuestro producto. Las muestras se le serán proporcionadas. El recibir los productos de **PINTURAS AZTK, S. de R. L. de C.V.** constituye la aceptación de los términos de esta garantía.