

PINTURAS AZTK, S. DE R.L. DE C.V.

Recubrimientos Automotrices e Industriales



"Embellaciendo al Mundo"

FICHA TÉCNICA

SÚPER COLOR SC

BASE COLOR ACRÍLICA PARA USO AUTOMOTRIZ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SÚPER COLOR SC es un Base Color Acrílico desarrollado con resinas de gran calidad, con un rendimiento por encima de otros recubrimientos, este producto está diseñado para el repintado parcial o total de vehículos automotrices, obteniendo acabados con excelente cubriente, perfecta apariencia, brillo y durabilidad.

SÚPER COLOR SC PRESENTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- * Secado muy rápido libre de polvo
- * Buena productividad
- * Fácil uso
- * Alta durabilidad
- * Buena protección
- * Excelente adherencia

TIPO

Base Color Acrílica.

USOS RECOMENDADOS

Para ser usado

Para ser usado como acabado base (Requiere aplicar un acabado transparente de poliuretano para lograr la durabilidad y resistencia final del sistema) en el repintado automotriz como son: automóviles, camionetas, equipo pesado, etc. Por la versatilidad del **Súper Color SC** puede ser usado en todas las superficies propiamente preparadas para la manufactura de vehículos de motor.

SISTEMA RECOMENDADO

1. Primer Universal, Primer Automotivo, Primer Sintético, Wash Primer
2. Súper Color SC color tono sólido, metalizado o perlado.
3. Acabado transparente de poliuretano **Línea Súper**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN |
|---|--|
| DENSIDAD (gr/cm ³) | 0.810 a 1.25 |
| % SÓLIDOS EN PESO | 21.5 a 49.00 |
| % SÓLIDOS EN VOLUMEN | 17.00 a 37.00 |
| VISCOSIDAD (Centipouse a 25 °C) | 400 a 800 |
| APARIENCIA | Líquido coloreado |
| VISCOSIDAD DE APLICACIÓN (Copa Ford No. 4 a 25 °C) | 14 a 18 segundos agregando un máximo de 100 % de Adelgazador o thinner acrílico a la mezcla |
| FINURA (HEGMAN) | 7H |
| BRILLO | Semi-mate |
| SECADO AL POLVO | 3 a 7 minutos |
| SECADO AL MANEJO | 8 a 15 horas |
| SECADO PARA ENMASCARAR | 1 hora |

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El **Súper Color SC** es un esmalte acrílico de secado rápido al aire, presenta propiedades como: buen poder cubriente, buena nivelación de película, secamiento libre de polvo similar al de una laca.

EN RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE

Este producto está fabricado con materias primas que no están elaboradas a base de plomo.

PINTURAS AZTK, S. DE R.L. DE C.V.
Recubrimientos Automotrices e Industriales



DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe de estar completamente limpia de cualquier agente contaminante que inhiba la adherencia del producto. Elimine todo tipo de grasa, aceite, óxido, polvo, gomas y pintura en malas condiciones.

Se recomienda aplicar este producto en una zona libre de contaminación como polvo, basura o agentes que puedan afectar la apariencia final.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Agite el contenido del envase perfectamente, diluya y cuele el producto antes de agregarlo al vaso de la pistola.

DILUCIÓN

Por cada litro del **Súper Color SC** agregue 1 litro de reductor para Base Color (es decir 1:1).

ADVERTENCIA: EVITE EL USO DE THINNER ESTANDAR YA QUE ESTE AFECTA EL SECADO Y EL ACABADO FINAL.

Deje un tiempo de oreo entre capa y capa de 10 a 15 minutos.

RESPETE LOS TIEMPOS DE OREO

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

No aplique este producto si hay condiciones de alta humedad o de lluvia en exteriores. NO MEZCLE ESTE PRODUCTO CON NINGUNA OTRA PINTURA DE OTRO TIPO O DE OTRA MARCA, YA QUE LAS CARACTERISTICAS DEL ACABADO PUEDEN VERSE AFECTADAS.

ESPESOR DE PELÍCULA SECA

0.5 - 1.5 milésimas de pulgada.

RENDIMIENTO

Rendimiento (dependiendo del color): 9 a 11 m²/litro a 1.0 milésimas de pulgada de espesor seco.

PINTURAS AZTK, S. DE R.L. DE C.V.

Recubrimientos Automotrices e Industriales



"Embellaciendo al Mundo"

Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado, ni variaciones de espesor debido a superficies mal preparadas (rugosas o porosas, irregulares, etc.) o malas técnicas de aplicación. El rendimiento puede disminuir dependiendo de las condiciones y equipo de aplicación, de la superficie y del color de fondo (primer) seleccionado sobre todo en colores metálicos y aperlados.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Es muy importante lavar el equipo con Thinner Estándar inmediatamente después de haber sido utilizado. Evite la acumulación del producto en el equipo o que se seque dentro de la pistola de aire.

MANEJO DEL PRODUCTO

PRODUCTO INFLAMABLE

Nota: Para mayor información de la seguridad de este producto consulte la hoja MSDS.

ALMACENAMIENTO

Se debe mantener en envases perfectamente cerrados en lugares secos y frescos antes y después de su uso. Aleje este producto del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplicuese en lugares ventilados, utilice mascarilla para vapores orgánicos y goggles.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda para uso marino. No se recomienda aplicar este producto en superficies que estén en contacto con tierra suelta ni que tengan contacto con el agua o en condiciones severas de resistencia mecánica.

Este producto no resiste el contacto directo con solventes ni las atmósferas ácidas.

SISTEMA BICAPA

Calle la Acocila No. 654, Col. Barrio de la Concepción, Tultitlan Estado de México, C.P 54900

PINTURAS AZTK, S. DE R.L. DE C.V.
Recubrimientos Automotrices e Industriales



Este producto puede recubrirse con nuestros transparentes de la **Línea Súper** en un lapso no mayor a los 60 minutos después de la última mano.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Bote de 1.0 Litros
Bote de 4.0 Litros
Cubeta de 19.0 Litros

IMPORTANTE

Siga las recomendaciones e instrucciones para la utilización de este producto, es responsabilidad del usuario y asume toda responsabilidad y riesgo si decide cambiar o modificar el uso o el manejo de este producto.

GARANTÍA: Pinturas AZTK, S. de R. L. de C.V. garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones que se han definido para ellos. No se hace responsable de otras garantías relacionadas con dichos materiales como es su aplicación y la recomendación de los mismos para algún otro uso. Recomendamos realizar pruebas previas antes de utilizar nuestro producto. Las muestras se le serán proporcionadas. El recibir los productos de **Pinturas AZTK, S. de R. L. de C.V.** constituye la aceptación de los términos de esta garantía.