

AZTK FILLER FP-840

PASTA RELLENADORA POLIÉSTER PARA
USO AUTOMOTRIZ



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AZTK FILLER FP-840 es una masilla rellenadora elaborada a base de mezcla de resinas poliéster, pigmentos y talcos con tamaño de partícula controlada y de secado por catalización; fue desarrollada para ser utilizada en reparaciones de hojalatería en la industria automotriz, también puede ser utilizada donde se requiera resanar o nivelar superficies metálicas que presentan imperfecciones de una manera rápida. Presenta excelente adherencia sobre diferentes sustratos. Tiene un tiempo de gelado entre 5 a 10 minutos y una consistencia adecuada para su correcta aplicación. Gracias a la novedosa tecnología de elaboración y con la utilización de materias primas de nueva generación.

AZTK FILLER FP-840 PRESENTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- Secado rápido (5 a 10 minutos)
- Alta productividad
- Excelente adherencia
- Presenta gran suavidad al lijar (Tiempo para lijar: 20 a 40 min)
- No "sangra" ni "amarillea"
- No deja puntos de alfiler
- 6 mm de espesor recomendado
- Excelente para resanar y/o nivelar imperfecciones
- Puede aplicarse sobre metales ferrosos debidamente tratados, fibra de vidrio, algunos plásticos rígidos y madera.
- Puede aplicar cualquiera de nuestros primarios sobre esta pasta

TIPO

Poliéster catalizada con Peróxido de Benzoilo.

USOS RECOMENDADOS

Para ser usado en resanes en general, en reparaciones con mayor capacidad de relleno y donde se requiera mayor suavidad al lijar.

SISTEMA RECOMENDADO

1. Pasta rellenadora Aztek Filler FP-840.
2. Primer Universal, Primer 1K o Primer 2K
3. Esmaltes y/o Base color tono sólido, metalizado o perlado.
4. Transparente de poliuretano Línea SUPER

PRESENTACIÓN

Bote	0.945 Lt	3.800 Lt
-------------	----------	----------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
	Aztk Filler FP-840
DENSIDAD (gr/cm ³)	0.820 a 0.850
% SÓLIDOS EN PESO	79.00 a 83.00
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	81.00 a 85.00
VISCOSIDAD (Centipouse a 25 °C)	60 ,000 a 90,000
APARIENCIA	Pasta Pigmentada
ESTABILIDAD	6 meses
BRILLO	Mate a satinado
CARACTERÍSTICAS LISTA PARA APLICARSE	
TIEMPO DE GELADO	5 a 10 minutos
TIEMPO PARA LIJARSE	20 a 40 minutos
SECADO DURO	1 a 2 horas

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Generales

En los talleres de Repintado automotriz donde la demanda de tiempo es mayor, la **Aztk Filler FP-840** proporciona un secado rápido, posee buena dureza, gran adherencia y puede ser utilizado para resanes y reparaciones en general.

Aztk Filler FP-840 puede ser aplicado directamente sobre metales ferrosos debidamente tratados, fibra de vidrio, madera y algunos plásticos rígidos.

DATOS DE APLICACIÓN

Preparación de la Superficie

Limpie perfectamente la superficie hasta eliminar polvo, aceite, grasa, óxido o algún otro contaminante con detergente y agua y con solvente limpiador, después lije, enjuague y seque perfectamente. En caso que tenga algún tipo de recubrimiento lije empleando disco o lija de esmeril gruesa hasta eliminarlo totalmente. Para mejores resultados deje lo más áspera posible la superficie.

Se recomienda aplicar este producto en una zona libre de contaminación como polvo, basura o agentes que puedan afectar la apariencia final.

MODO DE USO

Mezcle perfectamente esta pasta y el catalizador por separado antes de utilizarlos. Utilice una superficie plana y limpia para realizar la mezcla, coloque la cantidad requerida de Aztk Filler FP-840 y agregar una pequeña cantidad del catalizador equivalente a 2% en peso de la cantidad de pasta (60 a 1), mezclar inmediatamente hasta obtener una mezcla homogénea. Utilice una cuña metálica o de plástico rígida para aplicar la mezcla homogénea obtenida, aplicar una primera capa delgada haciendo presión firme y en una sola dirección, esto para asegurar un mejor anclaje y evitar el atrapamiento de aire;

Aplicar cuantas capas se requieran hasta lograr el espesor deseado, se recomienda no rebasar un espesor total de 6 mm, ya que a espesores mayores a 6 mm puede generarse burbujas de aire y cuarteaduras en la aplicación. Si nuestra **Aztk Filler FP-840** fue catalizada adecuadamente se puede empezar a lijar después de 20 minutos de haber sido aplicada, como recomendación y para obtener mejores resultados, espere 40 minutos. Una vez terminada de lijar la **Aztk Filler FP-840**, esta lista para ser recubierta realizando la limpieza de la superficie adecuada.

RESPETE LOS TIEMPOS DE OREO

ADVERTENCIA: EVITE EL USO DE THINNER ESTANDAR YA QUE ESTE AFECTA EL SECADO Y EL ACABADO FINAL.

ESPESOR DE PELÍCULA SECA

6.0 milímetros máximo.

MANEJO DEL PRODUCTO

PRODUCTO MUY FLAMABLE

Nota: Para mayor información de la seguridad de este producto consulte la hoja MSDS.

ALMACENAMIENTO

Se debe mantener en envases perfectamente cerrados en lugares secos y frescos antes y después de su uso. Aleje este producto del alcance de los niños.

IMPORTANTE

Siga las recomendaciones e instrucciones para la utilización de este producto, es responsabilidad del usuario y asume toda responsabilidad y riesgo si decide cambiar o modificar el uso o el manejo de este producto.

Recomendaciones de Aplicación

Si va a utilizar una cantidad del catalizador ligeramente mayor, se debe tomar en consideración que Aztk Filler FP-840 empieza a endurecer más rápido (3 a 5 minutos), por lo que recomendamos preparar pequeñas cantidades y hecha la mezcla se debe aplicar inmediatamente. Si va a utilizar una cantidad del catalizador ligeramente menor, se debe tomar en consideración que Aztk Filler FP-840 puede quedar tierna y flexible, causando que tape el grano de la lija a utilizar y tenga una absorción del primer aplicado sobre la pasta.

No aplique este producto si hay condiciones de alta humedad o de lluvia en exteriores.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Este producto no es apto para uso marino ni para superficies en contacto con tierra suelta, agua o condiciones de alta exigencia mecánica, ya que podría comprometer su adherencia y durabilidad. No debe aplicarse sobre laca acrílica, pues existe riesgo de desprendimiento de la película. Además, es crucial aplicar el transparente dentro de los 30 minutos posteriores a la base color para evitar fallas de adherencia.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice mascarilla para vapores orgánicos y goggles.

GARANTÍA: PINTURAS AZTK, S. de R. L. de C.V. garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones que se han definido para ellos. No se hace responsable de otras garantías relacionadas con dichos materiales como es su aplicación y la recomendación de los mismos para algún otro uso. Recomendamos realizar pruebas previas antes de utilizar nuestro producto. Las muestras se le serán proporcionadas. El recibir los productos de PINTURAS AZTK, S. de R. L. constituye la aceptación de los términos de esta garantía.