

AZTKACRYL SC-300

LACA ACRÍLICA PARA USO AUTOMOTRIZ



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AZTKACRYL SC-300 es una laca acrílica desarrollada con resinas de alta calidad, con un rendimiento por encima de otras lacas de su género, este producto está diseñado para el repintado parcial o total de vehículos automotrices, obteniendo acabados con excelente cubriente, perfecta apariencia, semi mate y excelente durabilidad.

AZTKACRYL SC-300 PRESENTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- Secado muy rápido libre de polvo
- Buena productividad
- Fácil uso
- Alta durabilidad
- Buena protección
- Excelente adherencia

TIPO

Laca Acrílica.

USOS RECOMENDADOS

Para ser usado como acabado base (Requiere aplicar un acabado transparente de poliuretano para lograr la durabilidad y resistencia final del sistema) en el repintado automotriz como son: automóviles, camionetas, equipo pesado, etc. Por la versatilidad la laca acrílica **AZTKACRYL SC-300** puede ser usado en todas las superficies propiamente preparadas para la manufactura de vehículos de motor.

PRESENTACIÓN

Bote	Cubeta
1.00 Lt	19.00 Lt
4.00 Lt	

SISTEMA RECOMENDADO

1. Primer Universal, Primer Automotivo, Primer Sintético, Wash Primer
2. Laca Acrílica AZTKACRYL SC-300 color tono sólido, metalizado o perlado.
3. Acabado transparente de poliuretano Línea Súper

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
DENSIDAD (gr/cm ³)	0.900 a 1.100
% SÓLIDOS EN PESO	30.00 a 49.00
% SÓLIDOS EN VOLUMEN	28.00 a 37.00
VISCOSIDAD (Centipouse a 25 °C)	400 a 800
APARIENCIA	Líquido coloreado
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN (Copa Ford No. 4 a 25 °C)	14 a 16 segundos agregando un máximo de 100 % de Adelgazador o thinner acrílico a la mezcla
FINURA (HEGMAN)	4H como mínimo
BRILLO	Semi-mate
SECADO AL POLVO	2 a 7 minutos
SECADO AL MANEJO	30 a 60 horas
SECADO PARA ENMASCARAR	1 hora

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Generales

La laca acrílica **AZTKACRYLSC-300** es de secado rápido al aire, presenta propiedades como: buen poder cubriente, buena nivelación de película, secamiento libre de polvo rápido, se puede aplicar acabados transparentes después de 30 minutos de haberse aplicado la última capa, en algunos plásticos puede aplicarse directamente sin la necesidad de un primer.

DATOS DE APLICACIÓN

Preparación de la Superficie

La superficie debe de estar completamente limpia de cualquier agente contaminante que inhiba la adherencia del producto. Elimine todo tipo de grasa, aceite, óxido, polvo, gomas y pintura en malas condiciones. Se recomienda aplicar este producto en una zona libre de contaminación como polvo, basura o agentes que puedan afectar la apariencia final.

Mezclado y Dilución

Agite el contenido del envase perfectamente, diluya y cuele el producto antes de agregarlo al vaso de la pistola. Por cada litro de AZTKACRYL SC-300 agregue 1 litro de reductor para Acrílico (es decir 1:1). Deje un tiempo de oreo entre capa y capa de 5 a 10 minutos.

RESPETE LOS TIEMPOS DE OREO

ADVERTENCIA: EVITE EL USO DE THINNER ESTANDAR YA QUE ESTE AFECTA EL SECADO Y EL ACABADO FINAL.

Recomendaciones de Aplicación

No aplique este producto si hay condiciones de alta humedad o de lluvia en exteriores. **NO MEZCLE ESTE PRODUCTO CON NINGUNA OTRA PINTURA DE OTRO TIPO O DE OTRA MARCA, YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ACABADO PUEDEN VERSE AFECTADAS.**

ESPESOR DE PELÍCULA SECA

0.5 - 1.5 milésimas de pulgada.

RENDIMIENTO

9 a 11 m²/litro a 1.0 milésimas de pulgada de espesor seco.

Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado, ni variaciones de espesor debido a superficies mal preparadas (rugosas o porosas, irregulares, etc.) o malas técnicas de aplicación. El rendimiento puede disminuir dependiendo de las condiciones y equipo de aplicación, de la superficie y del color de fondo (primer) seleccionado sobre todo en colores metálicos y aperlados.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Es muy importante lavar el equipo con Thinner Estándar inmediatamente después de haber sido utilizado. Evite la acumulación del producto en el equipo o que se seque dentro de la pistola de aire.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplicarse en lugares ventilados, utilice mascarilla para vapores orgánicos y goggles.

IMPORTANTE

Siga las recomendaciones e instrucciones para la utilización de este producto, es responsabilidad del usuario y asume toda responsabilidad y riesgo si decide cambiar o modificar el uso o el manejo de este producto.

MANEJO DEL PRODUCTO

PRODUCTO MUY FLAMABLE

Nota: Para mayor información de la seguridad de este producto consulte la hoja MSDS.

ALMACENAMIENTO

Se debe mantener en envases perfectamente cerrados en lugares secos y frescos antes y después de su uso. Aleje este producto del alcance de los niños.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Este producto no es apto para uso marino ni para superficies en contacto con tierra suelta, agua o condiciones de alta exigencia mecánica, ya que podría comprometer su adherencia y durabilidad. No debe aplicarse sobre laca acrílica, pues existe riesgo de desprendimiento de la película. Además, es crucial aplicar el transparente dentro de los 30 minutos posteriores a la base color para evitar fallas de adherencia.

SISTEMA BICAPA

Este producto puede recubrirse con nuestros transparentes de la Línea Súper en un lapso no mayor a los 60 minutos después de la última mano.